

2K epoxi-poliamid impregnáló, beton aljzatra - A komponens

Temékkód

KFE.0300

Kötőanyag

Színező / kötőanyag tömegarány (%)

Leírás

Epoxi-poliamid impregnáló, beton padlókhöz. Kiváló szigetelő ereje megakadályozza a felületek fedőbevonatának kopását és mattulását.

Javasolt felhasználás

Tapadáselősegítő alapozóként és szigetelőként ideális beton felületekre.

Fajsúly (kg/l)

1

VOC kat., hat.ért., tartalom (g/l) a késztermékre (2004/42/CE)

IIA(j)(500)500

Fényesség (°)

N.D.

Használandó keverőléc száma

2

Felhordási hőmérséklettartomány (°C)

15-50

Edényidő 20°C-on

4 ORE

Színkód

színtelen

Felhordási mód

hengerrel



	10°C - 25°C	25°C - 35°C	Térfogatarány	Tömegarány	Térf.a. - Airless
Alaptermék	KFE.0300	KFE.0300	1	100	
Edző	FK8.0300	FK8.0300	1	100	
Edző (alternatív)					
Hígító					
Viszkozitás (sF 4 20°C)					



	Hagyományos szórópisztolyok		HVLP	Airless
	Felsőtartályos	Alsótartályos		
Szórófejméret (mm)				
Levegőnyomás (bar)				
Szórásmenetek (rétegek) száma				
Köztes szellőzési idő 20°C-on (perc)				
Ernyedési idő (porszáraz) (perc)	10-15	10-15		
Száradási idő 20°C-on (óra)	20-24	20-24		
Száradási idő 60°C-on (óra)				
Szárítás - rövid hullámú infra (perc X cm)				
Száraz rétegvastagság / szórásmenet (µm)	25-30	25-30	25-30	
Száraz rétegvastagság min. - max. (µm)	40-50	40-50		
Elméleti kiadósság (m²/l - 50µm)	8-9	8-9	8-9	


Csiszolás excenterrel


Polírozás


Max. felülhordhatósági idő 20°C-on:
Min. felülhordhatósági idő 20°C-on:


Tároljuk sugárzó hőtől, fagytól és nedvességtől védett helyen. Használjunk firszevegős álarcot.

A rendszereink eredményessége gyakorlati tapasztalatokon és a laborjaink folyamatos kutatásain alapszik. Olyan termékeket és alkalmazott rendszereket ajánlunk, melyek lehetővé teszik a munkák legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően történő elvégzését, amennyiben a felhasználás módjait körültekintéssel választották, összhangban a szakmai tudással és a felhasználás körülményeinek figyelembevételével. A legjobb végeredmény elérésének érdekében azt javasoljuk, hogy a teljes felépítményhez csak IVAT termékeket használjunk.