

Uni-Fill White 2K univerzális kitt - fehér

Temékkód

KFS.1104

Kötőanyag

Színező / kötőanyag tömegarány (%)

Leírás

Univerzális poliészter késkitt spatulával történő felhasználáshoz. Kiváló csiszolhatóság jellemzi. Közepes edényidejű kittnek készült, így nagy felületekhez is megfelelő.

Javasolt felhasználás

Vastag kittként használható autófényezéshez, kereskedelmi járművekhez és ipari alkalmazásokhoz. Minden fajta felületre: acél, fa, öntöttvas, kemény műanyag, üvegszálás, alumínium és horganyzott lemez.

Fajsúly (kg/l)

1,75

VOC kat., hat.ért., tartalom (g/l) a késztermékre (2004/42/CE)

IIB(b)(250)250

Fényesség (°)
Felhordási hőmérséklettartomány (°C)

5-35

Edényidő 20°C-on

3-6 perc

Színkód

fehér

Felhordási mód

spatulával


Használandó keverőléc száma


	10°C - 25°C	25°C - 35°C	Térfogatarány	Tömegarány	Térf.a. - Airless
Alaptermék	KFS.1104	KFS.1104		100	
Edző	PEROX	PEROX		2-3	
Edző (alternatív)					
Hígító					
Viszkozitás (sF 4 20°C)					



	 Hagyományos szórópisztolyok Felsőtartályos Alsótartályos		 HVLP	Airless 
	Szórófejméret (mm)			
Levegőnyomás (bar)				
Szórásmenetek (rétegek) száma				
Köztes szellőzési idő 20°C-on (perc)				
Ernyedési idő (porszár) (perc)				
Száradási idő 20°C-on (óra)				
Száradási idő 60°C-on (óra)				
Szárítás - rövid hullámú infra (perc X cm)				
Száraz rétegvastagság / szórásmenet (µm)				
Száraz rétegvastagság min. - max. (µm)				
Elméleti kiadósság (m²/l - 50µm)				

Csiszolás excenterrel



Szárazon csiszolandó, először P80, majd P180 és P280 finomsággal.

Polírozás



Max. felülhordhatósági idő 20°C-on:
Min. felülhordhatósági idő 20°C-on:


Tároljuk sugárzó hőtől, fagytól és nedvességtől védett helyen. Használjunk firrslevegős álarcot.