

Uni-Fill Gold 2K univerzális kitt - sárga

Temékkód

KFS.2104

Kötőanyag

Színező / kötőanyag tömegarány (%)

Leírás

Univerzális poliészter késkitt spatulával történő felhasználáshoz. Kiváló csiszolhatóság jellemzi. Közepes edényidejű kittnek készült, így nagy felületekhez is megfelelő.

Javasolt felhasználás

Vastag kittként használható autófényezéshez, kereskedelmi járművekhez és ipari alkalmazásokhoz. Minden fajta felületre: acél, fa, öntöttvas, kemény műanyag, üvegszálás, alumínium és horganyzott lemez.

Fajsúly (kg/l)

1,75

VOC kat., hat.ért., tartalom (g/l) a késztermékre (2004/42/CE)

IIB(b)(250)250

Fényesség (°)
Felhordási hőmérséklettartomány (°C)

5-35

Edényidő 20°C-on

3-6 perc

Színkód

sárga

Felhordási mód

spatulával


Használandó keverőléc száma


	10°C - 25°C	25°C - 35°C	Térfogatarány	Tömegarány	Térf.a. - Airless
Alaptermék	KFS.2104	KFS.2104		100	
Edző	PEROX	PEROX		2-3	
Edző (alternatív)					
Hígító					
Viszkozitás (sF 4 20°C)					



	 Hagyományos szórópisztolyok 		HVLP	Airless 
	Felsőtartályos	Alsótartályos		
Szórófejméret (mm)				
Levegőnyomás (bar)				
Szórásmenetek (rétegek) száma				
Köztes szellőzési idő 20°C-on (perc)				
Ernyedési idő (porszár) (perc)				
Száradási idő 20°C-on (óra)				
Száradási idő 60°C-on (óra)				
Szárítás - rövid hullámú infra (perc X cm)				
Száraz rétegvastagság / szórásmenet (µm)				
Száraz rétegvastagság min. - max. (µm)				
Elméleti kiadósság (m²/l - 50µm)				

Csiszolás excenterrel



Szárazon csiszolandó, először P80, majd P180 és P280 finomsággal.

Polírozás


Max. felülhordhatósági idő 20°C-on:
Min. felülhordhatósági idő 20°C-on:


Tároljuk sugárzó hőtől, fagytól és nedvességtől védett helyen. Használjunk firrslevegős álarcot.