

## 2K epoxi padlóbevonat kötőanyag

Temékkód

**KJE.1350**

Kötőanyag

**KJE.1350**

Színező / kötőanyag tömegarány (%)

**10 / 90**

### Leírás

2K epoxi félfényes kötőanyag aljzatra. Kiváló az ellenállóképessége a kopással, olajokkal, üzemanyagokkal és egyéb savas anyagokkal szemben. A kötőanyagot a színezőpasztákkal megfelelő arányban összekeverve állítható elő.

### Javasolt felhasználás

Önterülő és csúszásmentes fedőbevonat. Ipari padlókhöz ideális. Magas kémiai és fizikai ellenállóképesség (kopással, ásványi olajokkal, zsírral és enyhe savas oldatokkal szemben).

### Fajsúly (kg/l)

1,6-1,7

### VOC kat., hat.ért., tartalom (g/l) a késztermékre (2004/42/CE)

IIA j (500) 500

### Fényesség (°)

60

### Használandó keverőléc száma

2

### Felhordási hőmérséklettartomány (°C)

15-35

### Edényidő 20°C-on

30-40min

### Színkód

teljes színválaszték

### Felhordási mód

hengerrel



	10°C - 25°C	25°C - 35°C	Térf.arány	Tömegarány	Térf.a. - Airless
<b>Alaptermék</b>	KJE.1350	KJE.1350		100	n.a.
<b>Edző</b>	FK8.0032	FK8.0032		20	n.a.
<b>Edző (alternatív)</b>					n.a.
<b>Hígító</b>	RDL.P333	RDL.P333		MAX 5%	n.a.
<b>Viszkozitás (sF 4 20°C)</b>					n.a.



	Hagyományos szórópisztolyok		HVLP	Airless
	Felsőtartályos	Alsó tartályos		
<b>Fúvókaméret (mm)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Levegőnyomás (bar)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Szórásmenetek száma</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Szellőzési idő 20°C-on (perc)</b>	10-15	10-15	n.a.	n.a.
<b>Ernyedési idő (porszárz) (perc)</b>	45	45	n.a.	n.a.
<b>Száradási idő 20°C-on (óra)</b>	24-36	24-36	n.a.	n.a.
<b>Száradási idő 60°C-on (óra)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Szárítás - rövid hullámú infra (perc X cm)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Száraz rétegvastagság / szórásmenet (µm)</b>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Száraz rétegvastagság min. - max. (µm)</b>	500-900	500-900		
<b>Elméleti kiadósság (m<sup>2</sup>/l - 50µm)</b>	3-4	3-4	3-4	

### Csiszolás excenterrel

### Polírozás

**Max. felülhordhatósági idő 20°C-on:**
**Min. felülhordhatósági idő 20°C-on:**


Tárjuk sugárzó hőtől, fagytól és nedvességtől védett helyen. Használjunk firrszevegős álarcot.