

## 2K PP LV poliuretán fedőbevonat - fényes

Temékkód

**KJL.0330**

Kötőanyag

**KJL.0330**

Színező / Kötőanyag t.arány (%)

**30 / 70**
**Leírás**

2K Poliuretán, fényes fedőbevonat. Jól takar és gyorsan kikeményedik. A termék előállításához a kötőanyagot a színezőpasztákkal a megadott arányban kell keverni.

**Javasolt felhasználási terület**

Széles felhasználási területtel rendelkező zománc: Kereskedelmi vagy bármilyen ipari bevonatként alkalmazható (ipari és haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, töltőállomások, fém bútorok és gépi eszközök fényezésre különösen alkalmas).

Megfelel a 2004/42/CE EU rendeletnek.

**Fajsúly (kg/l)**

1

**VOC kat., hat.ért., tartalom (g/l) a késztermékre (2004/42/CE)**

IIB(d)(420)420

**Fényesség (°)**

100


**Használandó keverőléc száma**

1

**Felhordási hőmérséklettartomány (°C)**

10-45

**Edényidő 20°C-on**

1-2 h

**Színkód**

recept program alapján

**Felhordási mód**

szórásos eljárással



	10°C - 25°C	25°C - 35°C	35°C - 45°C	Térf.arány	Tömegarány	Térf.a. - Airless
<b>Alaptermék</b>	KJL.0330	KJL.0330	KJL.0330		100	
<b>Edző</b>	FK9.7777	FK9.6666	FK9.6663	3+1	33	3+1
<b>Edző (alternatív)</b>	FK9.5555	FK9.5554	FK9.5553	4+1	25	4+1
<b>Hígító</b>	RDL.F888	RDL.S777	RDL.L666	0,2-0,4	5-10	0,1
<b>Viszkozitás (sF 4 20°C)</b>				18-21	18-21	25



μm



	Hagyományos szórópisztolyok		HVLP	Airless
	Felsőtartályos	Alsótartályos		
<b>Fúvókaméret (mm)</b>	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4	1140/1350
<b>Levegőnyomás (bar)</b>	3	4	2	48-144
<b>Szórásmenetek száma</b>	1+1	1+1	1+1	1+1
<b>Szellőzési idő 20°C-on (perc)</b>	5-10	5-10	5-10	5-10
<b>Ernyedési idő (porszár) (perc)</b>	10-15	10-15	10-15	10-15
<b>Száradási idő 20°C-on (óra)</b>	18-24	18-24	18-24	18-24
<b>Száradási idő 60°C-on (óra)</b>	30 min	30 min	30 min	30 min
<b>Szárítás - rövid hullámú infra (perc X cm)</b>	15'x70 cm	15'x70 cm	15'x70 cm	15'x70 cm
<b>Száraz rétegvastagság / szórásmenet (μm)</b>	20-25	20-25	20-25	35-40
<b>Száraz rétegvastagság min. - max. (μm)</b>	50-60	50-60		
<b>Elméleti kiadósság (m<sup>2</sup>/l - 50μm)</b>	6-7	6-7	6-7	

**Csiszolás excenterrel**

**Polírozás**


6 óra elteltével polírozható.

**Max. felülhordhatósági idő 20°C-on:**
**Min. felülhordhatósági idő 20°C-on:**


Tároljuk sugárzó hőtől, fagytól és nedvességtől védett helyen. Használjunk frisslevegős álarcot.

A rendszereink eredményessége gyakorlati tapasztalatokon és a laborjaink folyamatos kutatásain alapszik. Olyan termékeket és alkalmazott rendszereket ajánlunk, melyek lehetővé teszik a munkák legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően történő elvégzését, amennyiben a felhasználás módjait körültekintéssel választották, összhangban a szakmai tudással és a felhasználás körülményeinek figyelembevételével. A legjobb végeredmény elérésének érdekében azt javasoljuk, hogy a teljes felépítményhez csak IVAT termékeket használjunk.